

Инструкция по применению гидрофобизирующего состава «АКВА-БАРЬЕР для кирпича»

Гидрофобизирующий состав «АКВА-БАРЬЕР для кирпича» — комплексное средство для защиты фасадов, кровель, цоколей зданий и кирпичных заборов от негативного воздействия влаги. Предотвращает намокание и последующее разрушение кирпичной кладки. Сохраняет естественную паропроницаемость. Может использоваться как добавка в строительный раствор для увеличения пластичности и прочности бетона.

Свойства

- придает водоотталкивающие свойства кирпичным стенам и другим минеральным основаниям;
- предотвращает растрескивание кладки;
- препятствует появлению мха и плесени;
- увеличивает устойчивость к перепадам температур и воздействию конденсата;
- не образует высолы;
- поддерживает естественную паропроницаемость;
- сохраняет прочность и теплоизоляционные свойства основания;
- продлевает срок службы обработанных поверхностей.

Область применения

- Защита от влаги, плесени и мха фасадов, цоколей, кровель, мест, которые подвергаются интенсивному размывающему действию воды

(стен над козырьками или вдоль водосточных труб, покрытых шифером крыш).

- Гидроизоляция сырых и особо сырых помещений (погребов, подвалов, душевых, веранд, теплиц).
- Комплексная добавка в строительный раствор для увеличения пластичности и прочности бетона.

Гидрофобизирующий состав АКВА-БАРЬЕР для кирпича подходит для обработки различных минеральных поверхностей:

- кирпичной кладки,
- строительных блоков,
- керамической плитки,
- шифера (асбосцемента),
- гипса и известняка.

Преимущества

- стойость к воздействию ультрафиолетового излучения;
- препятствует загрязнению обработанных поверхностей и улучшает их внешний вид;
- прошёл испытания на качество, заявленные характеристики подтверждены [сертификатом](#);
- действует быстро: обработанная поверхность полностью приобретает водоотталкивающие свойства через двое суток после нанесения;
- длительный срок службы покрытия — 5 лет (при соблюдении технологии нанесения).

Способ применения

Очистить основание от пыли, пятен, высолов и старого цемента. Плесень удалить при помощи фунгицидного препарата, например, БАРЬЕР Отбеливатель. Мох соскоблить, а поверхность под ним протереть антисептическим составом, например, APIS Strong-bio. Просушить.

Не рекомендуется проводить обработку гидрофобизаторами во время дождя.

Водоотталкивающий состав «АКВА-БАРЬЕР для кирпича» наносят за 2-3 подхода с интервалом в несколько минут. Каждый последующий слой наносят по-сырому, не дожидаясь полного высыхания предыдущего. При таком способе применения средство глубже проникает внутрь основания.